

CS CarGrip

Poliészter kitt

JELLEMZŐK

A CS CarGrip egy nagy töltőképességgel rendelkező poliészter kitt. Porózusmentes és könnyen csiszolható.

- Magas töltőképesség
- Kizárólag acél felületen alkalmazható
- Könnyű és porózus mentes munkafolyamat

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Mély egyenetlenségek és horpadások kitöltésére személygépkocsik, tehergépkocsik és acél fémfelületek javításához.

TERMÉK ADATOK

- Szállítási viszkozitás 20°C-on: paszta jellegű
- Szín: bézs
- VOC - tartalom: 2004/42/EG-II;2b (250 g/l)

ALKALMAZÁS

ALAPFELÜLET:

Az alapfelületnek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie. Kiválóan tapad, a megfelelően előkészített acél felületen.

ADAGOLÁS:

2 %- tömeg edzőpaszta hozzáadása.

Az edző túladagolását kerülni kell. Átvérzéshez és színárnyalat változáshoz vezethet a fedőbevonat rendszerben.

FAZÉKIDŐ:

+20°C szobahőmérsékleten 4-5 perc.



05/2011

REAKCIÓ HŐMÉRSÉKLET:

legalább +10°C.

FELVITEL:

Spatulával

SZÁRADÁSI IDŐ:

Száradás levegőn, +20°C szobahőmérsékleten: 20 - 30 perc

CSISZOLHATÓSÁG:

A megadott száradási idő eltelte után.

Töltőkittként

Kézi csiszolás - szárazon P80 - P120

Gépi csiszolás - szárazon P120 - P 240

ÁTDOLGOZÁS:

A CS CarGrip poliészter kittet a következő Carsystem termékekkel lehet átdolgozni –

Elastic weiss vagy Elastic beige és spray

TÁROLÁS:

Kb. 12 hónap, 20 °C, lezárt eredeti csomagolásban

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az előzőekben megadott adatok, különösen a termékeink feldolgozására és felhasználására vonatkozók a normál esetben szerzett ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A különböző anyagok, alaphelületek és eltérő munkakörülmények miatt a munkaeredményre vonatkozó garancia vagy bármilyen jogviszonyból eredő felelősség nem indokolható sem ezekkel az útmutatókkal, sem pedig a szóbeli szaktanácsadással, kivéve, ha velünk szemben erre vonatkozó szándékosság vagy durva hanyagság róható fel. Ebben az esetben a felhasználónak kell igazolnia, hogy minden információt, amely a szakszerű és sikert ígérő megítéléshez szükséges, írásban idejében és teljesen részünkre átadott. Harmadik felek oltalmi jogait figyelembe kell venni. Egyebekben a mindenkor Értékesítési és szállítási feltételeink érvényesek. A mindenkor legfrissebb műszaki adatlap érvényes, melyet tőlünk kell megkérni.



05/2011

A termékek használatára és a hulladékeltávolításra vonatkozó útmutatót az érvényes biztonságtechnikai adatlapon és a Vegyipari Szakmai Szövetség megfelelő adatlapjain találják.

Copyright VOSSCHEMIE